BAOSTEEL ITALIA
DISTRIBUTION CENTER

Banda Stagnata Elettrolitica e Banda Cromata

In questa sezione si collocano la banda stagnata elettrolitica, l'acciaio cromato (denominato anche TFS - *Tin Free Steel* – Acciaio privo di stagno) e la banda nera, ovvero non rivestito.
La banda stagnata è costituita da una sottile lamiera d'acciaio rivestita di stagno, mentre il TFS è un acciaio cromato elettroliticamente, costituito da un sottile strato di cromo e da uno strato di ossido di cromo depositati sulla base d'acciaio. Entrambi sono caratterizzati da lucentezza metallica ed eccellenti proprietà di resistenza alla corrosione e di verniciabilità. Questi prodotti di Baosteel sono venduti ed impiegati in tutto il mondo per applicazioni relative all'imballaggio di cibi, bevande e merci industriali.

Tipo di acciaio

Qualità di acciaio	Caratteristiche	Prodotti
MR	Acciaio base con basso contenuto di elementi residui ed eccellente resistenza alla corrosione, largamente impiegato per applicazioni generiche.	ETP, TFS
L (solo per norme JIS E BQB)	Acciaio base con basso contenuto di elementi residui quali Cu, Ni, Co e Mo, con eccellente resistenza alla corrosione provocata da certi tipi di prodotti alimentari.	ETP, TFS
D (solo per norme JIS e BQB)	Acciaio base calmato all'alluminio, utilizzato in applicazioni comprendenti profondo stampaggio o altri tipi di formatura che tendano a provocare la comparsa delle linee di Lueder.	ETP

Gamma dimensionale standard

	Tempra	Spessore nominale (mm)	Larghezza nominale (mm)
SR-BA Singola riduzione - Ricottura statica	TS245, T-2BA	0.22 - 0.50	700-960
	TS260, TS275 T2.5BA, T-3BA	0.18	700-820
		0.19	700-860
		0.20	700-900
		0.21	700-920
		0.22 - 0.23	700-940
		0.24 - 0.50	700-960
DR-CA Doppia ridotta - Ricottura continua	TH520, DR520, DR7M	0.15	700-880
		0.16	700-920
		0.17	700-940
		0.18	700-950
		0.19 - 0.28	700-970
		0.29 - 0.40	800-970
	TH550, DR 550, DR8	0.15	700-920
		0.16	700-940
		0.17 - 0.26	700-970
		0.27 - 0.38	800-970
	TH580, DR 580, DR8M	0.15	700-940
		0.16 - 0.25	700-970
		0.26 - 0.36	800-970
	TH520, DR 620, DR9	0.15 - 0.23	700-970
		0.24 - 0.34	800-970

BAOSTEEL ITALIA
DISTRIBUTION CENTER

Banda Stagnata Elettrolitica e Banda Cromata

SR-CA
Singola riduzione - Ricottura continua

Tempra	Spessore nominale (mm)	Larghezza nominale (mm)
T-55CA, T2.5CA	0.22	700-880
	0.23-0.26	700-1050
	0.27-0.45	700-1150
	0.46-0.55	900-1150
T-3CA, T-57CA	0.18-0.19	700-840
	0.20-0.21	700-880
	0.22	700-940
	0.23-0.26	700-1050
	0.27-0.35	700-1150
	0.36-0.45	800-1150
	0.46-0.55	900-1150
T-3.5CA, T-59CA	0.20-0.22	700-900
	0.23-0.32	700-1050
	0.33-0.50	800-1050
T-4CA, TH415	0.18-0.22	700-1050
	0.23-0.26	700-1150
	0.27-0.36	700-1080
T-5CA, TH435	0.17-0.22	700-1050
	0.23-0.26	700-1150
	0.27-0.29	700-960
	0.30-0.50	800-980
T-2.5CA,T-3CA (IF)	0.26-0.50	800-1000

Altre specifiche disponibili su richiesta.

Le informazioni contenute nel presente documento rappresentano le proprietà tipiche dei prodotti (escluse quelle identificate come valori specifici). L'uso di tali informazioni è a rischio esclusivo del lettore e le informazioni tecniche riportate non sono coperte da alcuna garanzia. Le informazioni tecniche contenute nella presente pubblicazione sono soggette a modifiche senza preavviso. Per informazioni più aggiornate, contattare l'ufficio interessato.

ETP/IT/0912

BAOSTEEL ITALIA
DISTRIBUTION CENTER

Baosteel Italia Distribution Center S.p.A.
Via XII Ottobre, 2 - 16121 Genoa - Italy - Tel. +39 010 530881 - Fax +39 010 5308895 - info@baosteel.it

Sales Department
Tel. +39 010 5308831 - sales@baosteel.it

www.baosteel.it